

گریس پارس شاسی پلاس

پارس شاسی پلاس، از روغن پایه معدنی و تغلیظ کننده صابون کلسیم تولید گردیده است. این گریس از چسبندگی بیشتری نسبت به سایر گریس‌های کلسیمی برخوردار است. حداکثر دمای مجاز عملیاتی این گریس 60°C است.

ویژگی‌ها :

- مقاومت عالی در برابر آب
- قابل استفاده در سیستم‌های پمپ کننده مرکزی

استاندارد DIN51502	دمای عملیاتی °C	رنگ	نقطه قطره‌ای شدن °C	نفوذپذیری کارکرده در ۲۵ °C mm/۱۰	نوع تفلیظ کننده	
---	---	---	ASTM D-2265	ASTM D-217	ASTM D-3340	روش آزمون ↓ گرید
K2C-20	۲۰- تا ۶۰	قهوه‌ای تیره	۹۵	۲۶۵-۲۹۵	کلسیم	NLGI ۲
K3C-20	۲۰- تا ۶۰	قهوه‌ای تیره	۹۵	۲۲۰-۲۵۰	کلسیم	NLGI ۳

سایر گریدها در صورت نیاز تولید می گردد.

▲ موارد کاربرد: روانکاری عمومی کلیه اتصالات، به خصوص شاسی خودرو